

Technisches Datenblatt: Hart-PVC UV hellgrau

Produktbeschreibung:

Unsere Hart-PVC UV Platten in hellgrau ähneln der Farbe RAL7004 (Signalgrau) und sind UV- und witterungsbeständig. Hart PVC UV Platten bestehen zu 100% aus Neuware ohne sogenannte Weichmacher.

Hart-PVC UV weist eine gute chemische Widerstandsfähigkeit sowie eine hohe Steifigkeit auf. U

Mechanische Eigenschaften	Norm	Wert	Einheit	Methode
Streckspannung	DIN EN ISO 527	55	MPa	
Streckdehnung	DIN EN ISO 527	4	%	
Nominelle Bruchdehnung	DIN 53455	20	%	
E-Modul (4-Punkt-Biegeprüfung)	DIN EN ISO 527	3100	MPa	
Schlagzähigkeit	DIN 53453	ohne Bruch	kJ/m ²	
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	8	kJ/m ²	
Shorehärte D	DIN EN ISO 868	82	-	15s
Thermische Eigenschaften	Norm	Wert	Einheit	Methode
Vicat-Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306	74	°C	B/50
Kristallitschmelzbereich	k.A.	80	°C	
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	0,159	W/m * K	
Wärmeformbeständigkeit	k.A.	k.A.	°C	
Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 11359-2	0,8 * 10 ⁻⁴	K ⁻¹	
Brandverhalten	DIN 4102	k.A.	Class	
Brandverhalten	UL 94	k.A.	-	
Brennbarkeit-Sauerstoff-Index		k.A.	%	
Elektrische Eigenschaften	Norm	Wert	Einheit	Methode
Dielektrizitätskonstante	DIN 53483	3,3	-	300 - 1000Hz
Spezifischer Durchgangswiderstand	DIN 53482	> 10 ¹⁵	Ω * cm	
Spezifischer Oberflächenwiderstand	DIN 53482	10 ¹⁴	Ω	
Elektrische Durchschlagfestigkeit	IEC 60243-1	34	kV/mm	
Sonstige Eigenschaften	Norm	Wert	Einheit	Methode
Wasseraufnahme	k.A.	gering	%	
Feuchtigkeitsaufnahme	k.A.	gering	%	
Dichte	DIN EN ISO 1183	1,42	g/cm ³	
Temperatureinsatzbereich	-	-20 bis +60	°C	
Witterungsbeständigkeit	-	✓	-	
Physiologisch unbedenklich	BfR	✗	-	
Lebensmittelkonformität	FDA / EU10/2011	✗ / ✗	-	
Chemische Widerstandsfähigkeit		✓	-	

*Abgebildete Werte sind Angaben der Plattenhersteller. Die Werte können sich Chargenabhängig unterscheiden.
 Das vorliegende Datenblatt stellt keine Garantie für eine exakte Einhaltung der Werte dar.

Ihr Profi rund um Kunststoffe, hochwertige Klebstoffe und professionelle Dichtstoffe